

คอนกรีตผสมเสร็จ  
PA READY-MIXED CONCRETE



บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด  
70 ม.11 ต.ปรางเสนาทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
โทร 054 829 826-9 แฟกซ์ 054 829 825



PA READY-MIXED  
CONCRETE  
คอนกรีตผสมเสร็จ



ผลิตตามมาตรฐาน มอก.213-2560

กำลังอัดประลัยของคอนกรีตอายุ 28 วัน KSC.		CONCRETE MIXED DESIGN						
CYLINDER Ø 0.15 x 0.30 M.	CUBE 0.15 x 0.15 x 0.15 M.	CEMENT Kg./m.	ทรายหยาบ Kg./m.	ดิน 1"-1/4" Kg./m.	W/C	WATER Kg./m.	TOTAL Kg./m.	SLUMP cm.
150	180	250	709	1,261	0.65	162	2,382	7.5
180	210	275	699	1,243	0.60	165	2,382	7.5
210	240	300	692	1,230	0.55	165	2,387	7.5
240	280	325	671	1,193	0.55	179	2,368	7.5
280	320	350	667	1,186	0.50	175	2,378	7.5
320	380	375	658	1,170	0.47	176	2,379	7.5

#### คอนกรีตผสมเสร็จ พี.เอ.

กว่าสามเป็นคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อส่งให้ลูกค้าทัน คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด จำหน่ายผ่านกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ การจัดส่งคอนกรีตผ่านพื้นที่ระยะ เพื่อไม่ให้คันกรวดหรือคันรถบรรทุกที่จอดรถก่อนหน้าถึงจุดรับได้ บริษัทฯ จะทำการล้างคันทุกครั้ง เพื่อให้คันไม่ติดกันมีผลต่อคันอื่นๆ สำหรับผู้เขียนเท่านั้น บริษัทฯขอใช้รถบรรทุกคันที่พร้อมและบรรทุก 1 คันนั้น เพื่อให้คันที่รองลงมานับบนของอีกคันวิ่งเอง ถนนบนอยู่ภาวะ คอนกรีตผสมเสร็จมีคุณภาพสูงทำให้ส่งถึงที่ลูกค้าที่ต้องการ



บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด

70 ม.11 ต.ปรางเสนาทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร 054 829 826-9 แฟกซ์ 054 829 825